

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 29/08/2023

# UPX0174

## Суперматовый акриловый лак

### Основные свойства:

Химический тип:	Акриловое прозрачное покрытие
Степень блеска, глосс:	3-5
Назначение:	Окраска светлой или осветлённой древесины
Способ нанесения:	Распыление

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	21 ± 1		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	0,930 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	135 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>UPX0174</b>	100
	Отвердитель	<b>CTN52Im</b>	20
	Разбавитель	<b>DPU520</b>	30-40
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	4		
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	80 - 130		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	45-50 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Результаты лабораторных тестов:

Описание	Стандарт	Ед. изм.	Результат
Светостойкость	UNI EN 15187	Шкала серого	4,5/5
Стойкость к загрязнению	UNI 9300	Класс согласно UNI 10944	4/5

### Описание:

**UPX0174** – суперматовый акриловый лак с высокой твёрдостью и стойкостью к царапинам. Обладает отличной светостойкостью благодаря наличию в составе специальных добавок. Может наноситься на полиэфирные, акриловые или полиуретановые грунты после их шлифовки или на эмали без промежуточной шлифовки в интервале 1-8 часов после её нанесения.

### Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **CTN55Im** (20%) – увеличивает толщину и твёрдость покрытия

**Внимание!** Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

### UPX0174

## *Техническая спецификация*

*Версия 1 от 19/10/2015*

нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.