

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 20/06/2019

# IWR-OIL

# Водоотталкивающая пропитка

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Водная силиконовая эмульсия
<b>Назначение:</b>	Окраска декинга, мостков, бортиков бассейнов, полоков саун
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, окувание, распыление. Готова к нанесению

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	1,3 ± 0,1
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	0,997 ± 0,010
<b>Вязкость (по DIN2 при 20°C), сек.:</b>	45 ± 5
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	60 – 90
<b>Количество слоёв:</b>	1 – 3
<b>Сушка (при 20°C):</b>	От пыли: 30-40 мин
	На отлип: 60 мин
	Складирование 2 ч
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить при температуре не ниже +5°C. Не замораживать!

### Описание:

**IWR-OIL** – водоразбавимая гидрофобная пропитка для защиты любых пород дерева, а также необработанной терракоты, кирпича, камня, цемента и других адсорбирующих материалов. При окраске деревянных изделий может наноситься непосредственно на голую древесину или на предварительно обработанную цветными водоразбавимыми пропитками серии **IWM4400** или **IWM4800**. Обеспечивает поверхности устойчивость к атмосферным воздействиям и отличный водо- и грязеотталкивающий эффект. Также обеспечивает поверхности дополнительную защиту от возгорания.

Благодаря низкой термопластичности и натуральному эффекту может использоваться также для окраски внутренних стен, пола и полоков бань, саун и душевых кабин. В этом случае желательно использовать прозрачную отделку без тонирования дерева. Если всё же требуется придание цвета дереву, первым слоем вместо цветной пропитки серии **IWM4\*\*\*** должна наноситься водоразбавимая морилка серии **CTW100**.

**IWR-OIL** рекомендуется наносить в 2-3 слоя с интервалом 2-4 часа с лёгкой промежуточной шлифовкой скотч-брайтом или без неё (зависит от типа подложки).

Реставрацию и обновление покрытия производить ею же раз в 1-2 года в зависимости от условий эксплуатации.

### Внимание!

- Покрытие не совместимо с другими водоразбавимыми и иными продуктами, его нельзя перекрывать ничем, кроме него самого!
- Не наносить при температуре ниже +15°C и в условиях высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

IWR-OIL