

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 19/09/2019

FWPI1130

Быстросохнущий белый водоразбавимый грунт

Основные свойства:

| | |
|--------------------------|---|
| Химический тип: | Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах |
| Назначение: | Окраска плоских и фрезерованных изделий |
| Способ нанесения: | Распыление, в т.ч. в распылительных линиях |

Физико-химические характеристики:

| | | | |
|---|---|-----------------|------|
| Сухой остаток, %: | 56 ± 2 | | |
| Плотность, г/см³: | 1,410 ± 0,010 | | |
| Вязкость (по DIN6 при 20°C), с: | 60 ± 10 | | |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | FWPI1130 | 100 |
| | Разбавитель | Вода | 0-10 |
| Вес мокрого слоя, г/м²: | 130 - 150 | | |
| Количество слоёв: | 1 - 2 | | |
| Сушка (при 20°C): | От пыли: | 15-20 мин | |
| | На отлип: | 40 мин | |
| | Шлифовка: | 90 мин | |
| Ускоренная сушка (при 40°C): | Обдув (ламинарный поток): | 3 мин | |
| | Горячий воздух (40°C): | 3 мин | |
| | Шлифовка: | 6 минут | |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом помещении. Не замораживать! | | |

Описание:

FWPI1130 – белый водоразбавимый однокомпонентный грунт для окраски MDF. Специально разработан для использования на автоматических окрасочных линиях. Очень быстро сохнет, хорошо смачивает поверхность, легко шлифуется.

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWPI1130

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 19/09/2019

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.