

## Техническая спецификация

Версия 1 от 14/05/2018

# FPU932e

## Прозрачный акриловый грунт для экстерьера

### Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый прозрачный ЛКМ
Назначение:	Окраска изделий для интерьера и экстерьера
Способ нанесения:	Распыление

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	54 ± 1		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,020 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	55 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>FPU932e</b>	100
	Отвердитель	<b>CTN55</b>	15
	Разбавитель	<b>DPU809</b>	10-20
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3		
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	100 - 110		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30-40 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Складирование:	24 ч	
	Шлифовка:	18 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**FPU932e** – прозрачный тиксотропный акриловый грунт для окраски изделий, эксплуатируемых на улице. Отлично подходит для окон, входных дверей, садовой мебели и других стабильных конструкций. Обладает высокой наполняющей способностью, прозрачностью, эластичностью, легко шлифуется. Благодаря наличию УФ-фильтров обеспечивает защиту древесины от воздействия солнечного света и пожелтения покрытия со временем.

Наносится распылением поверх цветных пропиток серий **IMW4400/4800** с последующим перекрытием лаком **OPU979**.

### Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FPU932e



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## ***Техническая спецификация***

***Версия 2 от 28/09/2016***

использования нужно хорошо закрывать банки и выбатывать остатки в короткие сроки.