

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 14/04/2021

# CPW200

## Связующее для патины с эффектом «Венециано»

### Основные свойства:

Химический тип:	Дисперсия полимеров в воде
Назначение:	Создание цветной патины с эффектом «Венециано»
Способ нанесения:	Распыление с последующей растиркой кистью

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	8 ± 1		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,030 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду, при 25°C, шпindelь №3 при 5 rpm), мПа*с:	17000 ± 1700		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа Пигмент. пасты Разбавитель	<b>CPW200</b> <b>PNW</b> <b>Вода</b>	100 1-5 20-50
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	50 – 60		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	1 ч	
	На отлип:	2 ч	
	До перекрытия:	6 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**CPW200** – высоковязкое прозрачное водоразбавимое связующее для получения цветной патины с эффектом «Венециано» с помощью пигментных паст **PNW** или морилок серии **CTW100**. После обязательного разбавления водой наносится распылением на предварительно шлифованную цветную или прозрачную поверхность (грунт или эмаль). При этом следует избегать чрезмерного нанесения продукта во избежание проблем с адгезией. Затем растирается кистью или скотч-брайтом для имитации текстуры дерева. После полной сушки перекрывается прозрачным водо- или органоразбавимым лаком.

### Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

CPW200



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## ***Техническая спецификация***

***Версия 1 от 19/10/2015***

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.