

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 16/06/2015

# СТW100

## Гармонизирующие водоразбавимые морилки

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Микропигмент в водно-акриловой дисперсии		
<b>Наименование и код:</b>	СТW120 – белый СТW121 – белый укрывной СТW124 – чёрный СТW125 – жёлтый СТW127 – красный СТW128 – синий СТW129 – зелёный СТW135 – лимонно-жёлтый СТW170 – античный орех СТW190 – красный орех		
<b>Назначение:</b>	Окраска плоских и фрезерованных изделий		
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, вальцы, растирка, окунание, кисть		

### Физико-химические характеристики:

<b>Средняя плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	1,000 ± 0,010 ( <i>варьируется в зависимости от цвета</i> )		
<b>Вязкость (по DIN2 при 20°C), сек.:</b>	60 ± 5		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа Разбавитель	<b>СТW100</b>  <b>Вода</b>	100  100-5000
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	30 - 80		
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**СТW100** – серия гармонизирующих концентрированных водоразбавимых морилкок, предназначенных для окрашивания любых видов древесины. Обеспечивают хорошее выравнивание и однородность цвета на разнотонной поверхности, хорошо окрашивают фрезерованные участки и углы. Обладают отличной светостойкостью в интерьере (не подходят для экстерьера).

Могут наноситься распылением, окунанием, обливом или растиром (при добавлении соответствующего связующего). Отлично подходят для окраски сложных геометрических изделий (стульев, балясин и др.) окунанием при разбавлении их цветовыравнивающим связующим **IMA856**.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## **Техническая спецификация**

**Версия 2 от 29/02/2016**

Для увеличения скорости сушки допускается добавление ацетона, разбавителей **DPU806**, **DPU826** или **DPU829**.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.