

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/05/2016

WETRO001

Прозрачный водоразбавимый конвертер для окраски стекла

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах		
Назначение:	Окраска стекла		
Способ нанесения:	Распыление		
Физико-химические характеристики:			
Сухой остаток, %:	37 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,050 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	30 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	WETRO001	100
	Адгезионная добавка	CR4110	4
	Разбавитель	Вода	0-10
Вес мокрого слоя, г/м²:	160 - 180		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	60 мин	
	На отлип:	100 мин	
	Шлифовка:	24 ч	
Ускоренная сушка (при 40°C):	Обдув (ламинарный поток):	40 мин	
	Горячий воздух (40°C):	60 мин	
	Складирование:	6-8 часов	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом помещении. Не замораживать!		

Описание:

WETRO001 – прозрачное матовое текстурированное покрытие для окраски стекла. Колеруется пастами серии **PNW** (до 15%). Оно просто в применении, обладает высокой укрывистостью, имеет отличную адгезию к стеклу. Перед применением в него добавляется адгезионная добавка **CR4110** (4%). При длительном хранении в смеси эта добавка увеличивает вязкость материала, и его становится трудно наносить. Для увеличения физико-химической стойкости можно дополнительно ввести кросслинкер **CW3** (2%), но его действие ограничено 24 ч, спустя которые его надо добавить заново. Перед окраской стекло нужно очистить спиртом и высушить.

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться рН нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой относительной влажности, т.к. это может привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C!

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

WETRO001