

Техническая спецификация

Версия 1 от 20/11/2017

LPU003

Акриловый высокоглянцевый лак

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый прозрачный ЛКМ
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий, мебели для ванных комнат
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	50 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	0,970 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	18 ± 2		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	LPU003	100
	Отвердитель	СТН43	100
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 140		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	50 мин	
	Складирование:	48 ч	
	Полировка:	48 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 1 от 20/11/2017

LPU003

Акриловый высокоглянцевый лак

Описание:

LPU003 – высокоглянцевый прозрачный акриловый лак с высокой стойкостью к пожелтению. Демонстрирует быструю сушку, отличную растекаемость, высокий блеск и твёрдость поверхности. Лак прост в применении и характеризуется отсутствием дефектов, связанных с образованием пузырьков, а при нанесении на патины он не меняет их цвет. Используется для отделки светлых пород древесины.

Лак можно полировать через 48 часов.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.