

Техническая спецификация

Версия 2 от 13/09/2016

FPU49

Полиуретановый нейтральный грунт для МДФ

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановый полупрозрачный грунт
Назначение:	Окраска МДФ
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	60 ± 2		
Плотность, г/см ³ :	1,200 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	95 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FPU49	100
	Отвердитель	CT7	40
	Разбавитель	DPU800	20-30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	80 - 120		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20-25 мин	
	На отлип:	40-50 мин	
	Складирование:	2 ч	
	Шлифовка:	2 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 2 от 13/09/2016

FPU49

Полиуретановый нейтральный грунт для МДФ

Описание:

FPU49 – полупрозрачный полиуретановый грунт с белесоватым оттенком. Используется в качестве грунта-изолятора на МДФ или нейтрального грунта-конвертера для создания цветных подложек с помощью пигментных паст серии **FBU**. Быстро сохнет и легко шлифуется.

Не рекомендуется использовать его в качестве прозрачного грунта в прозрачных системах отделки любых видов древесины.

Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **СТ30** (40%) немного увеличивает скорость сушки;
- Отвердитель **СТ35** (40%) делает покрытие немного более эластичным;
- Разбавитель **DPU809** замедляет скорость сушки, улучшает смачиваемость.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.