

Техническая спецификация

Версия 1 от 17/11/2016

ES1013s

Металлизированные патины

Основные свойства:

Химический тип:	Металлик в акриловых смолах		
Наименование и код:	ES1013s05 – античное серебро ES1013s07 – красное золото ES1013s08 – античное золото ES1013s09 – яркое золото ES1013s88 – жемчужное золото		
Назначение:	Подчёркивание пор и рельефа поверхности		
Способ нанесения:	Распыление		

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	10 ± 2		
Плотность, г/см³:	0,950 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ES1013s	100
	Разбавитель	Ацетон	0-50
Вес мокрого слоя, гр/м²:	50 - 60		
Сушка (при 20°C), мин:	10 - 20		
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

ES1013s – серия металлизированных патин для подчёркивания пор или рельефа поверхности. Они готовы к применению, но при необходимости могут дополнительно разбавляться ацетоном. Наносятся на загрунтованную и тщательно отшлифованную поверхность. После сушки излишки снимаются шлифовальной губкой или скотч-брайтом.

После удаления излишков поверхность должна перекрываться лаком (желательно акриловым). При этом особое внимание следует уделять тому, чтобы лак тщательно смочил поры во избежание дальнейшего окисления патины (появления зелёных пятен).

Также при окраске сосны рекомендуется применять барьерный грунт, чтобы блокировать выход смолы, которая, в свою очередь, также может оказать негативное влияние на окисление

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) –
Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

Техническая спецификация

Версия 1 от 25/09/2018

золотой патины.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

ES3006