

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/11/2017

СII400

Гармонизирующие морилки

Основные свойства:

Химический тип:	Полупрозрачные колоранты		
Наименование и код:	СII400 – тёмный орех СII401 – махагон СII404 – чёрный СII405 – жёлтый СII407 – красный СII406 – оранжевый СII408 – синий СII409 – зелёный СII420 – белый		
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий		
Способ нанесения:	Распыление, вальцы, растирка, кисть		

Физико-химические характеристики:

Средняя плотность, г/см³:	1,010 ± 0,010 (варьируется в зависимости от цвета)		
Сухой остаток, %:	6 ± 3 (в зависимости от цвета)		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа Разбавитель	СII400 зависит от способа нанесения	100 5-1000
Вес мокрого слоя, г/м²:	5 – 80 (зависит от способа нанесения)		
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°С.		

Описание:

СII400 – серия концентрированных морилок с гармонизирующим эффектом, предназначенных для нанесения непосредственно на древесину. Характеризуются хорошей укрывистостью, обеспечивая равномерность цвета на разнотонной древесине. Обладают отличной светостойкостью внутри помещений, что позволяет использовать их на линиях УФ-отверждения.

При разбавлении органическим разбавителем могут смешиваться с другими сериями морилок (**СТЕ5000**, **СII900**, **СР1521** и т.п.). Однако не рекомендуются для окраски уличных изделий.

Наносятся предпочтительно распылением, хотя возможны и другие способы нанесения, в зависимости от которых, а также требуемого эстетического эффекта, применяются различные разбавители и связующие, представленные в таблице 1.

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/11/2017

СII400

Гармонизирующие морилки

Таблица 1

Разбавитель, связующее	Свойства разбавителя или связующего	Эффект	Применение
Распыление			
DPU806 (ацетон)	Очень быстрый	Гармонизирующий эффект без подчёркивания пор	<ul style="list-style-type: none"> • Изделия из гладкопористой древесины; • «Сглаживание» пор на пористой древесине; • При нанесении морилки на грунт; • Необходимо быстрое перекрытие грунтом
DNC821	средний	Слабо выделенные поры	<ul style="list-style-type: none"> • Гладко- и открытопористая древесина; • При нанесении морилки на грунт; • Когда нужно быстрое перекрытие грунтом
DTR829	средне-медленный	Хорошо подчёркнутые поры	<ul style="list-style-type: none"> • Изделия из открытопористой древесины; • Чёткое выделение пор
VDT3030s01	связующее	Эффект «пластика»	<ul style="list-style-type: none"> • Нанесение на древесину для получения эффекта тонированного лака; • Добавляется 5-15% от смеси
Растирание/кисть			
DTR829	средне-медленный	Хорошо подчёркнутые поры	<ul style="list-style-type: none"> • Небольшие изделия из открытопористой древесины; • Чёткое выделение пор
VDT073	связующее, подчёркивает поры, совместимо с водой и разбавителем	Чёткие, выделенные поры	<ul style="list-style-type: none"> • Получение чётко выраженных пор; • Равномерный цвет на больших поверхностях; • Добавляется 10-20% от смеси
Вальцы (20-40 шор)			
DTR829	средне-медленный	Слабо выделенные поры, равномерный цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Окраска плоских шпонированных панелей
VDT3057	связующее для вальцов	Равномерный цвет с хорошо окрашенными порами	<ul style="list-style-type: none"> • Окраска плоских шпонированных панелей; • Рекомендуются для автоматических линий с УФ-сушкой

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/11/2017

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.