

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/06/2014

FBU Универсальные пигментные пасты

Основные свойства:

Химический тип:	Дисперсии пигментов в органическом связующем
Назначение:	Колеровка прозрачных и пигментированных баз для получения цветных покрытий
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре 5°-30°С.

Описание:

FBU – концентрированные универсальные органорастворимые пигментные пасты, предназначенные для колеровки различных конвертеров (полиуретановых, акриловых, алкидных, нитроцеллюлозных, эпоксидных, виниловых, хлоркаучуковых, слюдисто содержащих) для получения цветных эмалей различных цветов по колориметрической системе **COLOUR PASSION** для интерьера и экстерьера, а также металликов. Для получения пастельных цветов добавляются в белые базы в соотношении не более 85/15 по весу, для ярких и насыщенных цветов - в прозрачные базы в соотношении не более 70/30 по весу.

Технические характеристики:

Код	Наименование	Вязкость при 25°С по DIN6, с	Плотность при 25°С, ± 0,030 кг/л
FBU01	Паста пигментная охра	26	1,69
FBU02	Паста пигментная оранжевая	58	1,34
FBU03	Паста пигментная кирпично-красная	30	1,8
FBU04	Паста пигментная лиловая	46	1,85
FBU05	Паста пигментная синяя	28	1,3
FBU06	Паста пигментная зелёная	31	1,28
FBU07	Паста пигментная фиолетовая	45	1,07
FBU08	Паста пигментная белая	30	1,99
FBU09	Паста пигментная чёрная насыщенная	20	1,37
FBU10	Паста пигментная холодно-жёлтая	19	1,84
FBU12	Паста пигментная золотисто-жёлтая	32	1,32
FBU13	Паста пигментная маджента	70	1,22
FBU14	Паста пигментная пунцово-красная	29	1,29
FBU16	Паста пигментная чёрная для морилок	15	1,23
FBU20	Паста пигментная лимонно-жёлтая	30	1,70
FBU25	Паста пигментная ярко-красная	40	1,28
FBU60	Паста алюминиевая мелко-зернистая	30	1,12
FBU65	Паста алюминиевая средне-зернистая	25	1,12

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/06/2014

FBU70	Паста алюминиевая крупно-зернистая	55	1,12
--------------	------------------------------------	----	------

FBU

Универсальные пигментные пасты

Стабильность и светостойкость:

Код	Цвет	Пигмент	Стабильность в малых кол-вах	Стабильность в моно цвете	Светостойкость
FBU01	Охра	органический	отличная	отличная	хорошая
FBU02	Оранжевый	органический	отличная	отличная	отличная
FBU03	Кирпично-красный	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU04	Лиловый	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU05	Синий	органический	отличная	отличная	отличная
FBU06	Зелёный	органический	отличная	отличная	отличная
FBU07	Фиолетовый	органический	отличная	отличная	отличная
FBU08	Белый	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU09	Чёрный насыщенный	неорганический	хорошая	отличная	отличная
FBU10	Холодно-жёлтый	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU12	Золотисто-жёлтый	органический	отличная	отличная	отличная
FBU13	Маджента	органический	отличная	отличная	отличная
FBU14	Пунцово-красный	органический	удовл.	удовл.	отличная
FBU16	Чёрный для морилок	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU20	Лимонно-жёлтый	органический	удовл.	удовл.	отличная
FBU25	Ярко-красный	органический	удовл.	удовл.	отличная
FBU60	Алюминий мелкий	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU65	Алюминий средний	неорганический	отличная	отличная	отличная
FBU70	Алюминий крупный	неорганический	отличная	отличная	отличная

Внимание!

При использовании на колеровочном оборудовании пасты должны иметь комнатную температуру (20-25°C). В противном случае это приведёт к изменению их вязкости, и, как следствие, ошибкам колеровки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/06/2014

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.