

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 14/02/2019

OW090

Самогрунтующийся водоразбавимый лак для окунания

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	25
Назначение:	Окраска стульев и точёных предметов
Способ нанесения:	Облив, окунание

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	29 ± 1	
Плотность, г/см ³ :	1,045 ± 0,010	
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	20 ± 2	
Рецептура смешивания (по весу):	Готов к применению	
Вес мокрого слоя, г/м ² :	60 - 80	
Количество слоёв:	1 - 2	
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин
	На отлип:	30-40 мин
	Шлифовка:	2 часа
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!	

Описание:

OW090 – прозрачный самогрунтующийся водоразбавимый лак для интерьера, специально разработанный для нанесения окунанием или обливом на изделия со сложной геометрией (стулья, балясины, решётки детских кроваток и т.п.). Демонстрирует хорошую растекаемость при нанесении, твёрдость и равномерность матовости, легко шлифуется.

Для увеличения физико-химической стойкости в лак можно добавить кросслинкер **CW3** (до 2%). При этом срок его действия будет составлять 24 часа. По истечении этого времени смесь не застывает, но эффект от его добавления исчезает. В этом случае в смесь надо добавить такое же количество свежего лака и 2% кросслинкера от общей массы.

Внимание!

- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрашочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OW090

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 14/09/2016