

Техническая спецификация

Версия 1 от 18/03/2019

ES4000X

Спецэффект «Металлик»

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловое покрытие		
Зернистость X:	F - мелкая M - средняя C - крупная T – крупная		
Назначение:	Отделка с эффектом металлика		
Способ нанесения:	Распыление		
Физико-химические характеристики:			
Сухой остаток, %:	26 ± 5		
Плотность, г/см³:	0,920 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	70 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ES4000X	100
	Отвердитель	CTN55	25
	Разбавитель	DPU820	30
Жизнеспособность, ч:	12		
Вес мокрого слоя, г/м²:	100 - 120		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Перекрытие лаком:	1 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

Серия металлизированных акриловых конвертеров различной зернистости. Могут использоваться самостоятельно или колероваться пигментными пастами серии **FBU** по формулам веера металликов **Provocazioni**. Наносятся на тщательно зашлифованный полиуретановый или полиэфирный грунт.

Версии **F**, **M** и **C** используются для последующего перекрытия глянцевым лаком. Версия **T** используется для создания крупнозернистого матового металлика без перекрытия лаком.

Для получения равномерного цвета покрытие рекомендуется наносить из краскораспылителя тонкими слоями в несколько проходов при небольшом давлении.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

ES4000X

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/03/2019

использования нужно хорошо закрывать банки и выбатывать остатки в короткие сроки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.