

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 12/10/2023

IR1762

Масло-воск с усиленной защитой

Основные свойства:

| | |
|--------------------------|--|
| Химический тип: | Смесь натуральных масел и уретановых смол |
| Назначение: | Окраска садовой мебели, балок, окон, ставен, стен из бревна, бруса и вагонки, входных дверей, мебели и изделий для интерьера |
| Способ нанесения: | Кисть, распыление |

Физико-химические характеристики:

| | |
|---|---|
| Сухой остаток, %: | 50 ± 1 |
| Плотность, г/см³: | 0,930 ± 0,010 |
| Вязкость (по DIN6 при 20°C), сек.: | 60 ± 5 |
| Рецептура смешивания (по весу): | Готово к применению. При нанесении распылением разбавить уайт-спиритом на 20% |
| Вес мокрого слоя, г/м²: | 60 – 80 |
| Содержание растительных и возобновимых компонентов, %: | Не менее 50 |
| Количество слоёв: | 2 – 3 |
| Сушка (при 20°C): | От пыли: 4 ч На отлип: 6 ч Шлифовка: 24 ч |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C. |

Описание:

IR1762 – органорастворимый прозрачный масло-воск. Благодаря гелеобразному состоянию хорошо растирается на больших поверхностях. Обеспечивает длительную защиту деревянных конструкций внутри и снаружи помещений.

Благодаря наличию в своём составе УФ-фильтров эффективно препятствует изменению цвета древесины. Однако, для достижения наилучшего результата первый слой настоятельно рекомендуется колеровать цветными пастами **CIM** (до 10%).

Наносится кистью или распылением с последующей растиркой без скопления большого количества на поверхности. Может использоваться как для окраски голой древесины (в 2-3 слоя), так и для обновления уже окрашенной поверхности (в 1 слой).

Продукт отличается превосходной прочностью, приятной эстетикой и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

IR1762

Техническая спецификация

Версия 1 от 06/06/2016

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.