

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/04/2017

OWPI430g30

Белая водоразбавимая эмаль для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое пигментное покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска мебельных фасадов, дверей, детской мебели, плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless

Физико-химические характеристики:

Степень блеска, глосс:	30		
Сухой остаток, %:	32 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,110 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OWPI430g30	100
	Отвердитель	CW3	0-2
	Разбавитель	Вода	0-15
Срок действия кросслинкера CW3 (при 20°C), ч:	24		
Вес мокрого слоя, г/м²:	80 - 120		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	40-60 мин	
	На отлип:	60-110 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/04/2017

OWPI430g30

Белая водоразбавимая эмаль для интерьера

Описание:

OWPI430g30 – белая водоразбавимая эмаль для отделки изделий для интерьера. Обладает хорошей растекаемостью и укрывистостью. Образует покрытие с хорошей твёрдостью и высокой стойкостью к пожелтению. При необходимости разбавляется водой до 15%.

Для увеличения физико-химической стойкости в эмаль также можно добавлять кросслинкер **CW3**. Срок действия этой добавки в смеси составляет 24 часа. Спустя это время смесь не засыхает и продукт может быть использован далее, однако параметры стойкости будут как у эмали без этой добавки. Для возобновления действия после 24 часов кросслинкер нужно добавить снова.

Также можно добавить отвердитель **CW1s02** (5%). При этом жизнеспособность смеси будет ограничена в пределах 4-х часов.

Эмаль при желании может колероваться пигментными пастами серии **PNW** (до 5%).

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

Для очистки оборудования использовать воду или специальное чистящее средство **CRW10**.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.