

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 06/04/2021

# IR1760

## Масло с усиленной защитой изделий для экстерьера

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Смесь натуральных масел и уретановых смол
<b>Назначение:</b>	Окраска садовой мебели, балок, окон, ставен, стен, входных дверей и пр. Не подходит для декинга.
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, распыление

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	59 ± 1
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	0,930 ± 0,010
<b>Вязкость (по DIN6 при 20°C), сек.:</b>	60 ± 5
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Готово к применению
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	60 – 80
<b>Расход, м<sup>2</sup>/л:</b>	12 – 16
<b>Количество слоёв:</b>	1 – 3
<b>Сушка (при 20°C):</b>	От пыли: 4 ч На отлип: 6 ч Шлифовка: 24 ч
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.

### Описание:

**IR1760** – органорастворимое масло янтарного цвета для защиты деревянных конструкций, используемых в экстерьере: беседок, садовой мебели, входных дверей, окон, ставен, скамеек и пр. Обеспечивает изделию длительную (усиленную) защиту от атмосферных воздействий и приятный внешний вид. Благодаря наличию в своём составе УФ-фильтров эффективно препятствует изменению цвета древесины. Однако, для достижения наилучшего результата первый слой настоятельно рекомендуется колеровать цветными пастами **SIM** (до 10%).

Наносится кистью или распылением с последующей растиркой без скопления большого количества на поверхности. Может использоваться как для окраски голой древесины (в 2-3 слоя), так и для обновления уже окрашенной поверхности (в 1 слой).

Не рекомендуется использовать для декинга или половой доски.

### Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

IR1760

## ***Техническая спецификация***

***Версия 1 от 06/06/2016***

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.