

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 1 от 25/02/2022

# FO2307s01g10

## Матовый УФ лак для лаконолива

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Полиакриловый ЛКМ УФ-отверждения		
<b>Назначение:</b>	Отделка плоских панелей (паркета, дверей, столешниц и пр.)		
Лаконолив	Лаконолив		

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	36 ± 2		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	0,967 ± 0,010		
<b>Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:</b>	30 ± 2		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FO2307s01g10</b>	100
	Разбавитель	<b>DPU503</b>	20-100
<b>Жизнеспособность (при 20°C), ч:</b>	Не ограничена		
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	90 - 100		
<b>Количество слоёв:</b>	1		
<b>Сушка (при 20°C):</b>	Flesh off:	8-10 мин при 25°C	
	УФ-сушка:	3 Нг (360 нм, 80-100 Вт)	
	Скорость конвейера:	6 м/мин	
<b>Срок и условия хранения:</b>	6 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**FO2307s01g10** – полиакриловый матовый лак УФ-отверждения для нанесения лаконоливом. Обладает высокой реактивностью. Отлично растекается и подчёркивает поры. Образует приятную на ощупь гладкую поверхность с равномерной матовостью и высокой твёрдостью.

### Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FO2307s01g10