

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

Техническая спецификация

Версия 5 от 02/12/2025

OWPI3630G.. Белая ВР эмаль для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах		
Степень блеска G, глосс:	20, 30		
Назначение:	Окраска MDF и дерева для интерьера		
Способ нанесения:	Распыление		

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	40 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,250 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	65 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OWPI3630G..	100
	Разбавитель	Вода	0-10
Вес мокрого слоя, г/м²:	90 – 130		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	45 мин	
	На отлип:	65 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Результаты лабораторных тестов:

Описание	Стандарт	Ед. изм.	Результат
Светостойкость	UNI EN 15187	Шкала серого	4/5
Стойкость к холодным жидкостям	UNI EN 12720	Класс согласно UNI 10944	F
Стойкость к влажному нагреву	UNI EN 12721	Уровень испытаний	4/5
Стойкость к сухому нагреву	UNI EN 12722	Уровень испытаний	4/5
Стойкость к царапинам	UNI EN 15186	Ньютон	0,5

Описание:

OWPI3630G.. – водоразбавимая белая матовая эмаль для интерьера. Обладает хорошей устойчивостью к царапинам, высокой укрывистостью, гладкостью на ощупь, отличной светостойкостью. Может колероваться пастами **PNW** (до 5%).

Опционально, для увеличения физико-химической стойкости в смесь можно добавить 10% отвердителя **CW5** (жизнеспособность смеси составит порядка 4-5 часов). Также можно добавить 2% кросслинкера **ADTW422**, при этом жизнеспособность смеси будет не ограничена, однако срок его действия составит 24 часа. По истечении этого времени в оставшуюся смесь надо влить свежую эмаль и от общего веса снова добавить 2% кросслинкера.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

Техническая спецификация

Версия 5 от 02/12/2025

Для получения хорошей адгезии к стеклу в эмаль необходимо добавить 4% ADTU702.

OWPI3630G.. Белая ВР эмаль для интерьера

Производитель **Sirca** заявляет, что продукт **OWPI3630G..** соответствует требованиям испытаний на загрязнение воздуха в помещениях, проведенных в соответствии со следующими нормативными актами:

- Французские правила VOC
- Французские компоненты CMR
- Итальянские правила CAM Edilizia.
- Немецкие правила ABG/AgBB
- Бельгийские правила
- Комфорт воздуха в помещениях и комфорт воздуха в помещениях золотого цвета
- Соответствие экомаркировке Blue Angel (DE-UZ 12a)
- Соответствие классификации Таксономии ЕС

OWPI3630.. была протестирована в соответствии с правилом LEED по VOC 1113 (ЛК покрытия) и получила соответствие требованиям категории покрытий для древесины с содержанием VOC < 275 г/л.

Примечание: VOC – летучие органические соединения (ЛОС)

Внимание!

- При межслойном интервале более 2-х часов необходима шлифовка для обеспечения правильной адгезии.
- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться рН нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

OWPI3630G..