

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 24/05/2016

IT01PRIMER

Прозрачный ПУ грунт, не поддерживающий горение

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановый прозрачный грунт
Назначение:	Создание огнестойкого покрытия
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	50 ± 2		
Плотность, г/см³:	1,070 ± 0,010		
Вязкость (по DIN8 при 20°C), сек.:	30 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	IT01PRIMER	100
	Отвердитель	IT01BPRIMER	50
	Разбавитель	DPU520	20-30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м²:	150		
Количество слоёв:	2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Шлифовка:	12 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

IT01PRIMER – прозрачный полиуретановый грунт, не поддерживающий горение. Применяется для отделке изделий древесины, к которым предъявляются повышенные меры пожарной безопасности. Соответствует классам пожарной безопасности:

- **Bs2d0** европейского стандарта UNI EN 13501,
- **Класс 1** итальянского стандарта UNI 9796,
- **II группа** огнезащитной эффективности российского пожарного сертификата по ГОСТ Р 53292-2009 в соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ.

Данные результаты справедливы при соблюдении технологии отделки: 2 слоя грунта **IT01PRIMER** с весом мокрого слоя по 150 г/м² каждый с промежуточной сушкой 2 часа – лак **IT01TOP** с весом мокрого слоя 150 г/м².

Не допускается наносить продукт на подложки содержащие термопластичные клея. Наилучшие физико-механические свойства достигаются только при полном испарении разбавителей из покрытия.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.