

Техническая спецификация

Версия 1 от 07/12/2021

ОРА0730G

Белая акриловая самогрунтующаяся эмаль

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый пигментный ЛКМ
Степень блеска, глосс:	10, 20, 30
Назначение:	Окраска мебельных фасадов, дверей
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	33 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,100 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	80 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	ОРА0730G	100
	Отвердитель	СТN52	10
	Разбавитель	DPU809	30-50
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	4		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	80 - 140		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	15-20 мин	
	На отлип:	30-45 мин	
	Складирование:	6-8 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

ОРА0730G – акриловая белая самогрунтующаяся эмаль. Используется для окраски любых пород древесины и в системах DeSape для фасадов кухонь, корпусной и детской мебели, дверей. Быстро сохнет, образует поверхность с хорошей твёрдостью и отличной светостойкостью.

При необходимости может колероваться пигментными пастами серии **FBU** (до 5%).

Компоненты на замену:

- Отвердитель **СТN52s07** (25%) – увеличивает скорость сушки, но немного снижает светостойкость.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

ОРА0730G

Техническая спецификация

Версия 2 от 26/02/2020

нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий. Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.