

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 06/06/2016

IR1750

Масло для декинга

Основные свойства:

Химический тип:	Смесь натуральных масел и уретановых смол
Назначение:	Окраска декинга, напольных покрытий, садовой мебели, балок и др. изделий для экстерьера
Способ нанесения:	Кисть, растирка

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	40 ± 1
Плотность, г/см³:	0,900 ± 0,010
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	15 ± 1
Рецептура смешивания (по весу):	Готово к применению
Вес мокрого слоя, г/м²:	50 – 80
Расход, м²/л:	12 – 18
Количество слоёв:	1 – 3
Сушка (при 20°C):	От пыли: 4 ч На отлип: 8 ч Шлифовка: 24 ч
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.

Описание:

IR1750 – специальный продукт, разработанный на основе высококачественных масел, который предназначен для отделки декинга, террасных полов, садовой мебели, клееного бруса, беседок и других деревянных конструкций, используемых на улице. Придаёт древесине натуральный эффект и позволяет сохранить яркие и живые оттенки благодаря наличию УФ-фильтров.

При необходимости первый слой может колероваться цветными пастами **CIM** (до 10%), который после сушки и шлифовки перекрывается прозрачным слоем. Наносится растиркой ветошью или кистью с последующей растиркой без скопления большого количества на поверхности.

Масло может использоваться как для отделки необработанной древесины, так и для обновления уже окрашенных изделий.

Внимание!

- Опилки, ткань, бумага и аналогичные продукты, пропитанные продуктами на основе масла, могут самовозгораться. Избегайте их скопления в одном месте или намочите их водой.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

Техническая спецификация

Версия 1 от 06/06/2016

- В процессе нанесения и сушки обеспечьте хорошую вентиляцию.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.