

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/11/2012

FWE600

Прозрачный водоразбавимый грунт для экстерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	40 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,030 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа*с:	10000 ± 1500		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FWE600	100
	Разбавитель	Вода	0-20
Вес мокрого слоя, г/м ² :	150 - 200		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 25°C):	От пыли:	40 мин	
	На отлип:	80 мин	
	Складирование:	12 ч	
	Шлифовка:	8 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

FWE600 – однокомпонентный тиксотропный водоразбавимый прозрачный грунт для окраски изделий для экстерьера. Его уникальный состав обеспечивает отличную прозрачность слоя сразу после нанесения. Может колероваться пастами серии **PNW** (до 5%). Наносится на предварительно обработанную цветными пропитками серии **IMW4800**, **IMW4400** деревянную поверхность.

Может использоваться в чистом виде или в разбавленном водой до 20%. Легко наносится оборудованием Airmix и Airless (сопло 11, давление 2-3 атм). Для нанесения распылением рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3-4 атм.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE600

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/03/2020

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE077